

PAPEL GRADO MÉDICO
MIXTO PLANO

Diseñado para ser usado en procesos de esterilización a Vapor Húmedo, Óxido de Etileno y Formaldehído.



Marca: IMSUMHOS - AMCOR
Importador: IMSUMHOS S.A.S
Distribuidor: IMSUMHOS S.A.S

CARACTERÍSTICAS

- 

Producto de único uso, nunca se debe reusar.
- 

Con Film transparente que permite la identificación del contenido.
- 

Temperatura de sellado 170°C / 180°C
- 

Porosidad controlada, tamaño del poro es no superior a 0.52 micrones.
- 

Eficiente barrera bacteriana.
- 

Triple sello lateral con indicadores químicos laterales que cambian de color de acuerdo al proceso de esterilización así:



Vapor: de Azul a Negro/Negro Verdoso (IMSUMHOS) – de Rosa a Marrón (AMCOR)



Óxido de Etileno: de Rosa a Amarillo (IMSUMHOS) – de Azul a Amarillo (AMCOR)



Formaldehído: de Rojo a Verde (IMSUMHOS/AMCOR)
- 

Alta resistencia Mecánica.
- 

Resistente a la penetración de agua.
- 

Debe llevar marca, lote, medida y fecha de vencimiento.
- 

No tóxico.

PRESENTACIÓN

- Rollos:
- 50mm x 200m

-

250mm x 200m

-

75mm x 200m

-

300mm x 200m

-

100mm x 200m

-

350mm x 200m

-

120mm x 200m

-

400mm x 200m

-

150mm x 200m

-

500mm x 200m

-

200mm x 200m

COMPOSICIÓN

- Compuesto por una película laminada film, de poliéster (PET), más polipropileno (PP) y papel grado médico de 60g, compuesto en un 95% de fibra virgen, celulosa blanqueada, creando una barrera antimicrobiana multi-resistente.

PRECAUCIONES

- Medios de extinción adecuado: agua pulverizada, espuma, Dióxido de Carbono (CO2), polvo seco.
- Peligros específicos: la combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.



VIDA ÚTIL:

5 años antes de ser usado.



CLASIFICACIÓN:

Clase 1, de acuerdo al riesgo.



NORMATIVIDAD:

Norma de calidad EN868-5

Norma de calidad ISO11607-1



REGISTRO INVIMA:

INVIMA 2016DM-0014836

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacenar en un lugar fresco, a una temperatura entre 15°C - 30°C máximo, HR 30% - 80% antes de su uso.
- Después de esterilizado entre 15°C - 25°C.
- Mantener alejado de la luz directa.